

TECH TACK

Mitmeotstarbeline vastupidav teip



TOOTE OMADUSED JA EELISED

- + Ülihästi nakuva akrüülliimiga kvaliteettoode
- + Suurepärase vananemiskindluse omadused
- + Kasutatav mitmeks otstarbeks (kiled, metall, klaas, puitlaastplaadid, vineer jne)

KASUTUSVALDKOND

Suurepärase tööomadustega liimisüsteem tagab ülihead nakkuvusnäitajad ning nakkub hästi mittepolaarsete ja väikese pinnaenergiaga pindade, näiteks vineeri ja puitlaastplaatidega.

Nakkub eriti hästi PE-fooliumi ning HDPE-/PP-/PE-villaga, näiteks aluskihtide, õhu- ja aurutõkkmaterjaliga. Sobib ideaalselt õhu- ja veekindla tihenduse loomiseks aluskihtide, tuule- ja aurutõkete vahelistele ülekatedele. Muud kasutusvaldkonnad on aukude parandamine ja tihenduskihi loomine torude ümber jne.

Toode on välja töötatud spetsiaalselt põhjamaiste tingimuste jaoks.

TEHNILISED ANDMED

Värvus:	valge punase/musta trükkkirjaga
Rulli pikkus:	25 m
Rulli laius:	60 mm ja 120mm
Teibi paksus:	0,30...0,33 mm (EN 1942)
Kleepumistugevus:	≥ 25 N / 25 mm (EN 1939)
Pikenemine:	≥ 25 N / 25 mm (EN 14410)
Temperatuurikindlus:	-40...+100 °C
Töötlemistemperatuur:	soovitavalt +5 °C
Tulekindlusklass:	E
Materjal:	madaltihedast polüetüleenist (LDPE) kilekandur, polüetüleenvõrk ja akrüüldispersioonliim



TOOTE KIRJELDUS

60 mm UV-stabiliseeritud elastne 70 µm LPDE-kilest kandur, mida tugevdab PE-võrk. Silikoonkattega kaitstud akrüüldispersioonliim.

Teip on äärmiselt kuumus- ja kortsumiskindel ning tagab õhutiheda sulgemise. Ainulaadne akrüüldispersioonliim suudab säilitada head tööomadused kokkupuutel niiskuse ja auruga. See pikendab tihenduse oodatavat kasutusiga, eriti ehitusmaterjalide puhul, mis peavad taluma paisumist ja kokkutõmbumist.

Toode vastab standardi EnEV (DIN 4108-7) rangetele nõuetele aurutõkkeplaatide püsiva õhutiheda tihenduse suhtes.

PAKENDAMINE/HOIUSTAMINE

Rulle kastis:	60mm-10 rulli, 120mm-4rulli
Kasti kaal:	60mm-6,5kg, 120mm 5,4 kg
Ümbrispakend:	Paberpakend/plastkate
Soovitav hoiustamistemperatuur:	-20...+30 °C
Kõlblikusaeg:	12 kuud temperatuuril kuni 30 °C

Vältida hoiustatava toote otsest kokkupuutumist vihma, niiskuse ja ultraviolettkiirgusega. Soovitav on sisetingimustes hoiustamine.

KOOSTAMINE.

Vaadake seotud paigaldusjuhiseid veebisaidilt www.monier.ee.
Ultraviolettkiirgusekindlus maksimaalselt 8 nädalat.

Monier Roofing AB

Björnbäcksvägen
SE-610 50 Jönåker

Tel: 08 555 6600
www.monier.se

Failinimi: Tech Tacki toote andmeleht
V0.03
Lehekülg 1 / 2

TECH TACK



Tehniline teave ja soovitused tuginevad katsetele või kogemustele, ent võimalike kasutusvaldkondade keerukuse tõttu vastutab kasutaja ainuisikuliselt toote sobivuse eest kavatsatud kasutusotstarbeks.

Monier Roofing AB

Björnbäcksvägen
SE-610 50 Jönåker

Tel: 08 555 6600
www.monier.se

Failinimi: Tech Tacki toote andmeleht
V0.03
Lehekülg 2 / 2