

## Toote infoleht

# Renoveerimisseguga SCHIEDEL LIGHT

<b>Kasutusala:</b>	Lubja ja tsemendi baasil mineraalsete kergosakestega suurusga 0-3mm ja toimivust parandavate lisanditega valmis kuivsegu normaalse temperatuurikoormusega põletatud ja põletamata mineraalsete korstna ja kütteseadmete suitsulõõride ning ventilatsioonilõõride renoveerimiseks. Ei sobi kasutamiseks märgades töötingimustes (sh. gaasi- ja õliküte)
<b>Katsetused:</b>	VTT Expert Services Ltd katseraport nr. VTT-S-2362-16 vastavalt EN 13216-1:2004 pt. 5.7.2.3
<b>Tulekindlus</b>	Mittepõlev (orgaaniliste ainete sisaldus max 0,1%)
<b>Temperatuuriklass</b>	T600
<b>Tahmapõlengukindlus:</b>	G
<b>Gaasitihedus:</b>	N1 (<2 l/sm <sup>2</sup> )
<b>Külmumis-sulamiskindlus:</b>	Toimivus pole määratud
<b>Korrosioonikindlus:</b>	3 ( tahke kütus)
<b>Kondensaadikindlus:</b>	D (kuivad töötingimused)
<b>Kulumiskindlus abrasiioonile (puhastamisele)</b>	<1,0 kg (EN1858 – max lubatud <1,6 kg)
<b>Materjali tihedus:</b>	1300-1600 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ohtlikud koostisained</b>	Portland tsement



**Kasutamine:** Lisa ühe segukoti kohta ca 16 l puhast vett ning sega vispliga 2-3 minutit kuni ühtlase ja tükivaba segumassi saavutamiseni. Korstna suitsulõõr peab olema eelnevalt puhastatud ning niisutatud enne segumassi kasutamist. Kanna segu kas krohviva elemendi või paigaldusõhupalli abil suitsulõõri seintele, kasutades vastavaid töö- ja abivahendeid (korstnavints, kompressor, krohvid elemendid jms.).

Ühest 20kg kotist saab 50 l valmis märgsegu, mille peab peale segu valmimist ära kasutama järgneva 2 tunni jooksul.

Töökeskkonna temperatuur paigaldamisel peab olema vähemalt +5°C

**Märkus:** Ainult professionaalseks kasutamiseks. Segumassile ei tohi lisada teisi lisaaineid ja -materjale. Kaitse silmi ja nahka aluseliste reaktsioonide vältimiseks.

**Ladustamine:** Kuivades tingimustes ja võimalusel puidust alustel. Säilivusperiood ca 6 kuud temperatuuril +20°C ning suhtelise niiskustaseme 65% juures ( Direktiiv 2003/53/EG). Tootmiskuupäev vt. Pakendil

**Pakendus :** 20 kg kotid, 45 kotti alusel ( pakkekilega kaetuna). Aluse kaal ca 900-950 kg

Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda Monier OÜ poole tel: 6275569