

Schiedel Light -saneerausmassa

Tuote:

Valmis kalkki- ja sementtipohjainen kuivalaasti. Raekoko 0-3 mm.

Käyttökohteet:

Saneerauslaastina mm. takkojen, kiukaiden ja uunien piippuihin sekä ilmanvaihtohormien tiivistykseen.

Ei sovellu märille polttoaineille, kuten öljylle ja kaasulle.

Käyttö:

Lisää noin 18-20 litraa puhdasta vettä ja sekoita vispilällä n. 3-5 minuuttia, kunnes seos on kokkareeton ja notkeaa. Hormin tulee olla puhdistettu ja kostutettu ennen laastin vetämistä.

Yhdestä säkistä (n. 20 kg = 50 l) saa n. 50 litraa valmiiksi sekoitettua laastia. Valmis seos tulee käyttää kahden tunnin kuluessa, tarvittaessa välillä sekoittaen. Laastin kuivumisaika/tulisijan käyttöönotto 2-3 vrk massauksesta.

Käyttölämpötilan oltava yli +5 °C.

Menekki riippuu hormin kunnosta ja koosta.
Arvio ½-kiven hormissa kertavedolla n. 6 m/säkki.

Huom:

Vain ammattilaiskäyttöön. Laastiin ei saa sekoittaa muita lisäaineita, kuten esim. kiihdyttimiä. Lisäaineita saa lisätä vain valmistajan luvalla.

Suojaa silmät ja iho veden emäksisen reaktion välttämiseksi.

Varastointi:

Varastoi kuivassa paikassa puulavojen päällä jos mahdollista. Varastointiaika n. 6 kk 20°C lämpötilassa, 65% suhteellinen kosteus (viittaus direktiiviin 2003/53/EG). Katso päivämäärä säkistä.

Toimitus:

45 säkkiä lavalla kutistemuoviin pakattuna. Kokonaispaino n. 900-950 kg.

