

VEDAG

Vedasin E-VA

Heakskiidetud bituumenkrunt / külmalt töödeldav lahustivaba / nakkevahend.

EELISED

- Ideaalne kruntvahend polümeer bituumenrullmaterjalidega vanade katuste renoveerimisel
- Kantav pinnale pintsli, pihusti või rulliga

KULU

0,2 kuni 0,31 l/m² olenevalt aluspinna omadustest.

KUIVAMISAEG

20 °C juures u 2 tundi kihikohta.

LADUSTAMISJUHEND

Kaitsta külma eest. Vältida otsest päikeseikiirgust või tugevat soojusmõju. Kahjustamata originaalpakendis säilib vähemalt 18 kuud.

Tähelepanu!

Enne kasutamist korralikult egada.



BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2–4,
61440 Oberursel, T +49 951 1801-0 **bmigroup.de**

Part of **BMI**



KASUTUSALA

Vedasin E-VA-d kasutatakse vastavalt standarditele DIN 18531, DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534, DIN 18535, vdd e.V. tehnilistele hüdroisolatsioonieskirjadele ning ZVDH e.V. lamekatuste juhendile nakkevahendina imavatel aluspindadel ja liitepindadel (nt betoon, gaasbetoon, krohvitud müüritis, olemasolevad bituumen- või polümeer bituumenrullmaterjalidest hüdroisolatsiooniga vanad katused) katusekihtide ehitusel ja ehitiste hüdroisolatsioonis nii uusehitusel kui ka renoveerimisel.

TÖÖTLEMINE

Aluspind peab olema tugev, puhas, külmumata ja pinnakuiv. Õlid, rasvad ja lahtised osakesed tuleb eemaldada. Defektsed kohad tuleb parandada. Krohvitud pinda parema nakke saavutamiseks mitte siluda, vaid hõõruda. Veo-, vihma- ja külmamõju tuleb töötlemis- ja läbikuivamisfaasis vältida.

Vedasin E-VA tuleb enne töötlemist segamise teel täielikult homogeniseerida. See kantakse ehitise pinnale täielikult või osaliselt harja, värvirulli või pihustamise teel. Järgnevate kihtide või edasiste võõpadega katmine tohib toimuda alles pärast täielikku kuivamist (sõrmeproov), kuid mitte hiljem kui 24 tundi pärast kuivamise lõppu. Võõp on vihmakindel mõne tunni pärast. Pärast kasutamist tuleb avatud pakend hoolikalt sulgeda.

Tehnilised andmed ja materjalikulu näitajad (tegemist on keskmiste väärtustega) põhinevad hoolikatel katsetel ja aastatepikkusel kogemusel. Iga üksikjuhtumi eripärade tõttu ei saa me siiski võtta vastutust oma juhiste eest. Soovi korral oleme meeleldi valmis andma lisateavet.

OHULAUSED

EUH208 Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1) segu.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH210 Ohutuskart nõudmisel kättesaadav.

Direktiiv 2004/42/EÜ (Decopainti
määrus)
ORGAANILISTE SULVENTIDE (VOC)
SISALDUS: 0 g/l.
VOC piirväärtus (siduvad kruntvärvid):
30 g/l.
GISCODE: BBP 10 WGK: 1

Inhalt:
25 L

Art.-Nr.:
174136